

PRATO ARTIFICIALE *Aosta* - SPECIFICHE TECNICHE



Descrizione

Uso

Caratteristiche

- Tessuto
- Conteggio filo (Dtex)
- Altezza filo (mm)
- Calibro macchina
- Ciuffi al metro (LM)
- Ciuffi/m²
- Peso filo (g/m²)
- Diametro foro di drenaggio
- Osmosi
- Peso totale (g/m²)
- Strato principale
- Strato secondario
- Strato di rivestimento
- Resistenza UV
- Resistenza Fuoco

- Colore
- Variazione termica

Prato Verdevip Modello Q-RG-AOSTA

Decorativo – Non per il consumo.

Filo monofilamento in PE+PE resistente ai raggi UV.

4500 (+-5%).

35.

3/8 pollici.

180.

18900.

1300 (+-10%).

5-6 mm.

300 L/min/M².

1520 (+-15%)

Tessuto PE resistente ai raggi UV.

Tessuto PE resistente ai raggi UV.

Tessuto riciclabile.

Resistente ai raggi UV.

Resistenti al fuoco previa applicazione prodotto ignifugo certificato CE (disponibile scheda prodotto ignifugo).

4 toni di verde e marrone.

0,1-0,2%

Misure

Larghezza rotolo: 2 metri.

Lunghezza massima rotolo: 20 metri.

Indoor – Outdoor.

Se il prato fosse soggetto a calpestio continuo potrebbe essere necessario spazzolarlo contropelo con una spazzolatrice elettrica.

Per l'igienizzazione del prato si consiglia l'utilizzo di Clean Garden by Verdevip (disponibile scheda prodotto).

Posizionamento

Manutenzione

SEDE AMMINISTRATIVA E OPERATIVA / PRODUCTION SITE AND ADMINISTRATION
VERDEVIP S.R.L.

I – 24010 VIA RIGLA, 40 – PONTERANICA (BERGAMO) ITALY
PARTITA IVA / VAT NR.: IT02928490164 – REA 335013
EMAIL: COMMERCIALE@VERDEVIP.EU – WEB: WWW.VERDEVIP.EU
TEL /PH.: +39 035.57.50.17 – FAX: +39 035.57.00.34