

PRATO ARTIFICIALE *Capri 35* - SPECIFICHE TECNICHE



Descrizione

Uso

Caratteristiche

- Tessuto
- Conteggio filo (Dtex)
- Altezza filo (mm)
- Calibro macchina
- Ciuffi al metro (LM)
- Ciuffi/m²
- Peso filo (g/m²)
- Diametro foro di drenaggio
- Osmosi
- Peso totale (g/m²)
- Strato principale
- Strato secondario
- Strato di rivestimento
- Resistenza UV
- Resistenza Fuoco

- Colore
- Variazione termica

Misure

Posizionamento

Manutenzione

Prato Verdevip Modello Q-Capri35

Decorativo – Non per il consumo.

Filo monofilamento in PE+PP resistente ai raggi UV.

6.000.

35.

3/8 pollici.

240.

25200.

1131 (+-10%).

5 mm.

26-30 L/min/M².

2338 (+-15%).

Tessuto PE resistente ai raggi UV.

PP resistente ai raggi UV.

SBR Lattice.

Resistente ai raggi UV.

Resistenti al fuoco previa applicazione prodotto ignifugo certificato CE (disponibile scheda prodotto ignifugo).

4 toni di verde e marrone.

0,1-0,2%

Larghezza rotolo: 2 metri.

Lunghezza massima rotolo: 20 metri.

Indoor – Outdoor.

Se il prato è soggetto a calpestio continuo potrebbe essere necessario spazzolarlo contropelo con una spazzolatrice elettrica.

Per l'igienizzazione del prato si consiglia l'utilizzo di Clean Garden by Verdevip (disponibile scheda prodotto).